



## TBI-Zementestrich

... mehr als Normenanforderung

# D a t e n b l a t t

Rez.-Nr.: 73 43 12 01
-----------------------

## CT C 25, F5, F3, 8

Produkt: Zementestrich

<u>Kenndaten:</u>	<b>Festigkeitsklasse</b>	<b>CT C 25, F5</b>
	<b>DIN EN 13813</b>	
	<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	<b>~ ca. 1,8 W/(m * K)</b>
	<b>Brandverhalten</b>	<b>Baustoffklasse A1</b> <b>(nicht brennbar)</b>
	<b>ph-Wert-Bereich</b>	<b>alkalisch</b>
	<b>Rohdichte</b>	<b>2,0 bis 2,2 kg/dm<sup>3</sup></b>
	<b>Temperatur-Dehnungs-</b> <b>koeffizient</b>	<b>~ 0,015 mm/(m * K)</b>
	<b>Quellen und Schwinden</b>	<b>&lt; 0,40 mm/m</b>
	<b>Verarbeitungszeit (ab</b> <b>Verladung im Werk)</b>	<b>je nach Verzögerdosierung</b> <b>bis zu 7 Stunden</b>
	<b>Nachbehandlung frischer</b> <b>Estrichflächen</b>	<b>in den ersten 21 Tage Schutz vor</b> <b>Zugluft/dir. Sonneneinstrahlg.</b>
	<b>Begehbarkeit</b>	<b>nach ca. 2 Tagen</b>
	<b>Belastbarkeit (abhängig</b> <b>v. Baustellenbedingungen)</b>	<b>nach ca. 14 Tagen</b>
	<b>Aufheizbeginn (Heizestrich)</b>	<b>nach 21 Tagen</b>
	<b>Anschleifen</b>	<b>vor Belagsarbeiten</b>
	<b>Qualitätsüberwacht</b>	

Lieferant: Transport-Beton Ingolstadt GmbH & Co. KG  
Baggerweg 11, 85051 Ingolstadt  
Tel. 08 41/3 70 70-0

**TBI-Zementestrich**  
**... mehr als Normenanforderung**